



RheoGel TEK671F

RheoGel TEK671F 是一种滤后的经钙增稠的润滑脂，是为要求润滑脂具有突出抗水性及抗腐蚀性的进行终身润滑的汽车应用所设计。由于该润滑脂含有仅会在 -60°C 才会发生倾流的合成油（聚 α 烯烃），因此它具有出色的低温性能。此外，该润滑脂与大多数塑料及密封胶均相容。

基础油特性		典型值*	
类型		合成油	
工作温度范围 (°C)		-40 到 125	
润滑脂特性		典型值*	
稠化剂		复合磺酸钙	
颜色		棕褐色	
外观		顺滑	
NLGI 级		0.5	
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	357	
	使用过	60X 355	
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260	
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	1.7%	
分油量 (ASTM D1742)	25°C, 1.72 kPa, 24h	1.59%	
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.05%	
水冲洗 (ASTM D1264 / DIN 51807-T2)	38°C, 60 分钟	2.0%	
表现粘度 (布氏粘度计, T-C 转子, 1 rpm)	-40°C	5,000,000 cP	
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg _f	0.47mm	
比重 (CTM-2)	25°C	0.97	
低温扭矩 (ASTM D1478)	-40°C	开始	2,626 g·cm
		运行 10 分钟	436 g·cm
		运行 60 分钟	286 g·cm

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • www.eclube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。