



TriboGel 801

这种基于 PAO 的合成润滑脂在极高和极低的温度范围内具有突出性能。TriboGel 801 润滑剂是为噪音阻尼及移动控制应用所设计。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-40 到 200°C
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		PTFE
颜色		白色
外观		顺滑
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260°C
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	0.8%
分油量 (ASTM D1742)	25°C, 1.72 kPa, 24h	0.05%
表现粘度 (布氏粘度计 T-D 转子, 10 rpm)	25°C	1.9 x 10 ⁵ cP

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

www.eclube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。